

ISOVER Klæber og Armeringsmørtel

Anvendelse

ISOVER Klæber- og armeringsmørtel bruges både til opklæbning af isolering og til armeringslaget i ISOVER Facadekoncept 1 og 2 (mur af letbeton, beton eller murværk), samt som armeringsmørtel i ISOVER Facadekoncept 3.

Produkt

Blandingsklar.

Anvendelsestemperatur: Under arbejdet skal luftens og murens temperatur være over 5 grader. Luftens temperatur skal være min. 5 grader i mindst 24 timer efter arbejdets udførelse.



Forbrug:	
ISOVER Facadekoncept 1: Til klæbning af isolering	ca. 6 kg/m ²
ISOVER Facadekoncept 2: Klæber med efterfølgende dybling	ca. 4-6 kg/m ²
ISOVER Facadekoncept 1, 2 og 3: Forbrug armeringsmørtel	ca. 9-10 kg/m ²

Levering og opbevaring

ISOVER Mørtel og armeringsklæber leveres i sække af 25 kg.

Opbevares tørt og frostfrit i lukket emballage. Holdbarhed ved korrekt opbevaring er 12 måneder.

Montering

For blanding og montage henvises til publikationen "ISOVER Facadekoncept Vejledning i montage og vedligehold".

Blandingen skal benyttes inden for 1 time - afhængigt af luftens temperatur. Arbejdet må ikke udføres i direkte sollys. Arbejd efter "soluret" eller brug et skyggenet. Påføring af klæber kan gøres manuelt eller med pudsmaskine som PFT G4 eller G5.

Klæberen må ikke stå og trække hinde, før isoleringen masseres ind i den.

Ønskes facaden afsluttet med en strukturpuds, skal armeringsmørtlens færdige overflade stå plan og glattet. Ved brug af en filtspuds skal armeringsmørtelen stå plan og lidt ru.

Bortskaffelse og genanvendelse

Overskydende materiale bortskaffes jf. lokale retningslinjer.